

ダイニーマ使用の目安

2900回曳航、索切れ発生の近辺。傷は無いが細くなっている部分10.52kN(約1100kg)

2400回曳航、接続部、しばらく使用したもの(接続後回数不明)14.42kN(約1500kg)

2400回曳航、索点検で周辺よりゆるく柔らかくなっている。9.78kN(約1000kg)

300回曳航、初期から1/12本がはみ出してたところ。製作時の接続箇所と思われる。22.88kN(約2300kg)